

คุณสมบัติ

VPROOF 330 PLAST เป็นน้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว ช่วยให้ฟองอากาศในเนื้อปูนฉาบมีขนาดเล็ก ละเอียดคงตัวและมีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความเหนียวลื่น ทำให้ฉาบง่ายขึ้น ไม่มีการแตกขยาย และไม่ให้สีของปูนฉาบที่แห้งแล้วมีการเปลี่ยนแปลง เหมาะสมกับงานฉาบทั่วไป

ลักษณะการใช้

ใช้ผสมกับน้ำเพื่อนำไปผสมกับปูน-ทราย สำหรับงานฉาบและงานก่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	น้ำยาสีน้ำตาล	Inhouse
รูปแบบ	สารลดแรงตึงผิว	TDS Supplier
ความหนาแน่นหลังผสม (kg/l)	1.0 ± 0.05 kg/l	Inhouse
pH	7-9	Inhouse

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมวัสดุและการใช้งาน

- ผสมน้ำยากับน้ำสะอาดตามอัตราที่แนะนำจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- นำส่วนผสมที่ได้ไปผสมกับซีเมนต์ ทราย เพื่อให้ได้มอร์ตาร์คุณภาพสูง สำหรับงานก่ออิฐ และงานฉาบ

ปริมาณใช้งาน 0.05-0.1 ลิตร ต่อซีเมนต์ 50 กิโลกรัม (0.1- 0.2% ของน้ำหนักซีเมนต์ที่ใช้)

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน
20 ลิตร/แกลลอน

ข้อแนะนำ

- ห้ามผสมน้ำยาลงในปูนก่อหรือปูนฉาบที่ผสมเสร็จแล้ว
- หากผสมปูนทรายด้วยมือ อาจจะต้องเพิ่มปริมาณในการใช้
- ในกรณีที่ต้องการให้มอร์ตาร์สำหรับการก่ออิฐมีค่ากำลังสูงๆ ควรตรวจเช็คปริมาณฟองอากาศในมอร์ตาร์อย่างสม่ำเสมอ

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำ สะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า